



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

### Технические характеристики геотекстиля Terram 1500 UV

Показатель	Ед. изм.	Terram 1500
Масса на единицу поверхности	г/м <sup>2</sup>	180
Предел прочности при растяжении	кН/м	12,5
Удлинение при максимальной нагрузке	%	30
Прочность при 5%-ном удлинении	кН/м	4,7
Сопротивление проколу при максимальной нагрузке (тест CBR)	Н	2250
Прочность на отрыв	Н	475
Гидравлические свойства		
Размер пор AOS O90	μм	125
Скоростной индекс VIN50	10 <sup>-4</sup> м/сек	75

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).